

Isodur DA-L

Характеристики матеріалу

Зовнішній вигляд: безбарвна або слабко каламутна рідина

Вміст NCO у розчині: 20,0 ± 1%

В'язкість: 3 000 ± 600 мПа·с [23 °C]

Щільність: приблизно 1,16 г/мл

Мономерний HDI: <0,10%

Температура спалаху: 215 °C

Застосування

Isodur DA-L призначений для використання у водних поліуретанових смолах, клеях, фарбах та покриттях.

Діє як зшивальний агент для водних полімерних дисперсій, таких як поліуретанові, полівінілацетатні, поліакрилатні дисперсії та дисперсії синтетичного каучуку.

Зшивання підвищує стійкість до нагрівання, води, пластифікаторів і розчинників.

Інформація щодо застосування

Норма додавання: 3–10 % масової частки на 100 ч. ваги дисперсії клею з вмістом полімеру 40–60 %.

Початкова міцність склеювання: Середня

Кінцева міцність склеювання: Відмінна

Міцність на відшарування [миттева]: Середня

Кінцева міцність на відшарування: Відмінна

Термостійкість: Хороша

Стійкість до жовтіння/зміни кольору: Відмінна

Маслостійкість: Хороша

Обробка, зберігання та пакування

Переробка та використання Isodur DA-L вимагають відповідних технічних і професійних знань.

Будь ласка, ознайомтеся з паспортом безпеки [SDS] та дотримуйтесь місцевих норм охорони праці.

Isodur DA-L слід зберігати в оригінальній закритій тарі за температури від 0 до 30 °C.

Продукт має високу чутливість до вологи; взаємодіючи з водою, він утворює діоксид вуглецю та нерозчинні сечовини, що може призвести до небезпечного підвищення тиску в закритій тарі.

Завжди тримайте контейнер щільно закритим і запобігайте потраплянню вологи.

За належних умов зберігання продукт залишається стабільним протягом не менше шести місяців.

Доступні формати упаковки для Isodur DA-L:

- алюмінієві пляшки, 0,8 кг
- металева тара, 60 кг
- бочки, 180 кг

Регуляторна інформація

Зареєстровано відповідно до регламенту ЄС REACH: н/д

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]



Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / f568

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>