

Isodur DN

Характеристики матеріалу

Зовнішній вигляд: безбарвний або жовтувато-світло-коричневий

Вміст NCO у розчині: 21,1 ± 0,5 %

В'язкість: 950-1550 CPS/23°C

Густина: 1,16 г/см³

Чистота: ≥99%

Температура спалаху: близько 230°C

Застосування

Isodur DN призначений для використання у складі водних PU-смол, клеїв, фарб і покриттів, а також у водних чорнилах.

Інформація про використання

Норма додавання: 5-6%

Початкова міцність з'єднання: Середня

Кінцева міцність з'єднання: Відмінна

Початкова міцність відшарування: Середня

Кінцева міцність відшарування: Відмінна

Термостійкість: Добра

Стойкість до пожовтіння/зміни кольору: Відмінна

Маслостійкість: Добра

Обробка, зберігання та пакування

Переробка та використання Isodur DN вимагають відповідних технічних та професійних знань. Будь ласка, ознайомтеся з паспортом безпеки [SDS] та дотримуйтеся місцевих правил безпеки. Необхідно дотримуватися законодавчих вимог вашої країни, особливо у сфері запобігання нещасним випадкам, гігієні праці та прав інтелектуальної власності.

Isodur DN слід зберігати в оригінальних герметично закритих контейнерах при температурах від 5 до 35°C. Продукт завжди повинен знаходитися у герметичному контейнері, оскільки він дуже чутливий до вологи. При правильному зберіганні він стабільний протягом мінімум 12 місяців. Якщо продукт зберігається або транспортується за низьких температур, можуть утворюватися кристалічні відклади, але вони знову розчиняються при кімнатній температурі.

Доступні розміри упаковки для Isodur DN:

- Бочки по 225 кг
- Бочки по 180 кг
- Металеві канистри по 60 кг
- Алюмінієві пляшки по 0,8 кг

Інформація щодо регуляторних вимог

Зареєстровано згідно з регламентом ЄС REACH: ні

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / a3aa

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам.

Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>