

## Isodur L-75

**Хімічна назва:** полімер толуолдіізопіціанату

**Розчинник:** етиллацетат

## Визначення матеріалу

**Зміст NCO:**  $13,3 \pm 0,4$  %

**Вміст мономерів:**  $< 0,5$  %

**Вміст нелетючої речовини:**  $75 \pm 2$  %

## Застосування

Isodur L-75 — це зшивач, який можна використовувати зі поліестерами, поліетерами та поліакрилатами. Однак він не підходить для аліфатичних та спиртових застосувань. Він особливо добре підходить для покриттів у меблевій галузі та виробів із деревно-композитних матеріалів, а також металу, пластику та мінеральних композитів. Як зв'язуючий агент Isodur L-75 підвищує стійкість до ароматичних розчинників і олій, а також забезпечує добру стабільність у режимах підвищених температур.

## Інформація щодо використання

Після додавання Isodur L-75 до складу клею чи лакофарбового покриття суміш необхідно використати протягом часу її придатності [життєздатності]. Життєздатність залежить від вмісту полімеру, а також від інших компонентів, таких як антиоксиданти, смоли, пластифікатори, розчинники тощо. Цей час може варіюватися від кількох годин до однієї доби.

## Звертання, зберігання та упаковка

Обробка та використання Isodur L-75 вимагають належних технічних та професійних знань. Будь ласка, ознайомтеся з паспортом безпеки [SDS] та

дотримуйтеся місцевих правил охорони праці та техніки безпеки. Необхідно дотримуватися юридичних вимог, що діють у вашій країні, особливо щодо запобігання нещасним випадкам, гігієни праці та патентного права.

Isodur L-75 слід зберігати в закритих оригінальних тари при температурах від 0 до 25°C. За належних умов зберігання він є стабільним протягом щонайменше шести місяців. Якщо його зберігають або транспорують за низьких температур, можуть утворюватися осад, але він повинен знову розчинитися при перемішуванні за кімнатної температури.

Доступні розміри тари для Isodur L-75:

- бочки по 180 кг
- бочки по 50 кг
- алюмінієві пляшки по 0,75 кг
- пластикові пляшки по 0,75 кг

## Регуляторна інформація

Реєстрація в рамках регламенту ЄС REACH: так

## Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

## Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / c64d

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої [Політики гарантійного терміну придатності](#).

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-l75>