

Isodur N3300 S

Поліізоціанат на основі 1,6-гексаметилендіізоціанату

Олігомер гексаметилендіізоціанату

Номер CAS: 28182-81-2

Вміст: приблизно $\geq 99,8$ %

Гексаметилен-1,6-діізоціанат

Номер CAS: 822-06-0

Вміст: приблизно $< 0,1$ %

Характеристика матеріалу

Зовнішній вигляд: прозора рідина від безбарвного до слабо жовтуватого кольору

Вміст NCO-груп: 21,70 – 22,20 %

В'язкість за 25 °C: 1750 – 3250 мПа·с

Хроматичне число: ≤ 40 APHA

Вміст HDI: $< 0,10$ %

Застосування

Isodur N3300 S можна використовувати як компонент затверджувача для світлостійких двохкомпонентних поліуретанових покриттів із високою стійкістю до хімічних речовин і атмосферного впливу, дуже доброю збереженістю блиску та видатними механічними властивостями.

Переважаючими спільними реагентами є поліакрили або поліефірні полііоли. Основні області застосування покриттів на основі Isodur N3300 S: ремонтне фарбування автотранспорту, транспортна галузь, промислове лакування та обробка пластиків.

Обробка, зберігання та упаковка

Переробка та використання Isodur N3300 S вимагають відповідних технічних і професійних знань. Будь ласка, ознайомтеся з паспортом безпеки [SDS] та дотримуйтесь місцевих норм охорони праці. Необхідно дотримуватися чинних у вашій країні правових вимог, особливо щодо запобігання нещасним випадкам, гігієни праці та патентного права.

Isodur N3300 S слід зберігати в герметичних оригінальних контейнерах за температури від 0 до 30 °C. Продукт завжди повинен знаходитися в закритій тарі, оскільки він сильно чутливий до вологи. Зберігання при підвищених температурах може призвести до потемніння та підвищення в'язкості. За правильних умов зберігання продукт є стабільним протягом мінімум 15 місяців. За умови зберігання або транспортування за низьких температур можливе випадіння кристалічних осадів, які знову розчиняються при кімнатній температурі.

Доступні розміри тари для Isodur N3300 S:

- 1000 кг [IBC]

Регуляторна інформація

Реєстрація в ЄС REACH: відсутня

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / 8c0c

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання

наших продуктів і даних вимагає ретильності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s>