

## Isodur RFE

**Хімічна назва:** Три[п-ізоціанатофеніл]тіофосфат

**Номер CAS:** 4151-51-3

**Номер EINECS:** 223-981-9

**Розчинник:** Етилацетат

## Опис матеріалу

**Зовнішній вигляд:** Прозора рідина від жовтувато- до коричневого кольору

**Вміст NCO у розчині:** 7.0 – 7.4 %

**Сухий залишок:** 26.0 – 28.0 %

## Застосування

Isodur RFE є високоефективним зшивачем для клейів на основі поліуретану, натурального та синтетичного каучуку [зокрема хлоропренового]. Він покращує термічну стійкість, стійкість до гідролізу, а також стійкість до мастил, олій і розчинників.

Isodur RFE забезпечує видатне підвищення адгезії при склеюванні широкого спектра матеріалів, таких як ПВХ, гума, EVA та шкіра. Цей продукт особливо рекомендований там, де з'єднання піддаються значним зусиллям, навантаженням або дії високих температур відразу після нанесення. Наприклад, він використовується для склеювання підошв взуття, включаючи світлі матеріали.

## Інформація щодо застосування

Після додавання Isodur RFE до клею на основі поліуретану або каучуку суміш необхідно використати протягом робочого терміну придатності. Робочий термін придатності залежить від вмісту полімеру, а також від інших компонентів, таких як антиоксиданти, смоли, пластифікатори, розчинники тощо. Цей час може становити від кількох годин до однієї доби.

## Звертання, зберігання та упаковка

Обробка та використання Isodur RFE вимагають відповідних технічних та професійних знань. Будь ласка, ознайомтеся з паспортом безпеки [SDS] та дотримуйтеся місцевих правил техніки безпеки. Необхідно дотримуватися правових вимог, що діють у вашій країні, особливо щодо запобігання нещасним випадкам, гігієни праці та прав інтелектуальної власності.

Isodur RFE слід зберігати в герметичних оригінальних контейнерах при температурі від 10 до 25°C. Термін зберігання: При правильному зберіганні він є стабільним протягом мінімум 12 місяців. Якщо його зберігають або транспортують за низьких температур, можуть утворюватися кристалічні відклади, але вони повторно розчиняються при кімнатній температурі.

Доступні розміри тари для Isodur RFE:

- бочки по 180 кг
- бочки по 50 кг
- алюмінієві пляшки по 0,75 кг

## Регуляторна інформація

Зареєстровано згідно з регламентом ЄС REACH: так

## Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

## Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / 6365

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється

виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:  
<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-rfe>