



IsoQure[®] IM 12DMI

Technical Data Sheet

IsoQure[®] IM 12DMI

Хімічна назва: 1,2-диметилімідазол

Номер CAS: 1739-84-0

Номер EC: 217-101-2

Характеристики матеріалу

Зовнішній вигляд: Білі кристали

Чистота: $\geq 98,5 \%$

Температура плавлення: 38–41 °C

Вміст води: $\leq 1,0 \%$

Застосування

IsoQure[®] IM 12DMI використовується як каталізатор у жорстких поліуретанових пінах та еластомерах для подовження терміну придатності робочої суміші та підвищення щільності поперечного зшивання.

Обертання, зберігання та упаковка

Обробка та використання IsoQure[®] IM 12DMI вимагають достатніх технічних і професійних знань. Будь ласка, ознайомтеся з паспортом безпеки [SDS] та дотримуйтеся чинних місцевих правил безпеки.

Повинні дотримуватися правові вимоги вашої країни, особливо щодо запобігання нещасним випадкам, гігієни праці та патентного законодавства.

IsoQure[®] IM 12DMI необхідно зберігати в щільно закритих оригінальних контейнерах у прохолодному і сухому місці за температури нижче 22 °C. За належних умов зберігання він залишається стабільним протягом мінімум 1 року.

IsoQure[®] IM 12DMI постачається в пластикових бочках ємністю 150 кг.

Регуляторна інформація

Зареєстровано згідно з регламентом REACH ЄС: ні

TSCA: Внесено до переліку

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]



Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / 72f9

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-12dmi>