



IsoQure[®] IM 1M

Technical Data Sheet

IsoQure[®] IM 1M

Хімічна назва: 1М-імідазол / 1Н-імідазол

Номер CAS: 288-32-4

Номер EC: 206-019-2

Визначення матеріалу

Зовнішній вигляд: кристали або пластівці відтінку від білого до кремового

Чистота: > 99,0 %

Температура плавлення: 87,0 - 91,0 °C

Вміст води: < 0,5 %

Застосування

IsoQure[®] IM 1M використовується в епоксидних системах як затверджувач.

Обертання, зберігання та упаковка

Обробка та використання IsoQure[®] IM 1M вимагають відповідних технічних і професійних знань. Будь ласка, ознайомтеся з паспортом безпеки [SDS] та дотримуйтеся місцевих правил охорони праці.

Необхідно дотримуватися чинних у вашій країні законодавчих вимог, особливо щодо запобігання нещасним випадкам, гігієни праці та патентних прав.

IsoQure[®] IM 1M слід зберігати в герметично закритих оригінальних контейнерах у прохолодному та сухому місці при температурі нижче 28 °C. За належних умов зберігання він залишається стабільним протягом мінімум 1 року.

Стандартний розмір тари для IsoQure[®] IM 1M — 25-кілограмові бочки.

Регуляторна інформація

Зареєстровано в реєстрі EC REACH: ні

TSCA: внесено до переліку

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]



Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / 3464

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-1m>