



# IsoQure<sup>®</sup> IM 2PI

## Technical Data Sheet

### IsoQure<sup>®</sup> IM 2PI

**Хімічна назва:** 2-феніл-1H-імідазол

**Номер CAS:** 670-96-2

**Номер EC:** 211-581-7

### Характеристики матеріалу

**Зовнішній вигляд:** від білого до жовтуватого кристалічного порошку

**Чистота:**  $\geq 99,0\%$

**Температура плавлення:** 146 - 149 °C

**Вміст води:**  $\leq 0,5\%$

### Застосування

IsoQure<sup>®</sup> IM 2PI використовується як прискорювач у порошкових покриттях, CCL та EMC.

### Обробка, зберігання та пакування

Обробка та використання IsoQure<sup>®</sup> IM 2PI вимагають відповідних технічних та професійних знань. Будь ласка, ознайомтеся з паспортом безпеки та дотримуйтеся місцевих правил безпеки.

Повинні дотримуватися чинні в вашій країні правові вимоги, особливо щодо запобігання нещасним випадкам, гігієни праці та патентних прав.

IsoQure<sup>®</sup> IM 2PI слід зберігати в щільно закритих оригінальних контейнерах у прохолодному та сухому місці при температурі нижче 28 °C. При належному зберіганні він є стабільним протягом мінімум 1 року.

IsoQure<sup>®</sup> IM 2PI постачається в барабанах по 25 кг.

# Регуляторна інформація

Зареєстровано відповідно до регламенту ЄС REACH: ні

**TSCA:** Включено до переліку

## Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]



## Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / 9e16

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-2pi>