



IsoQure[®] IM 2PRI

Technical Data Sheet

IsoQure[®] IM 2PRI

Хімічна назва: 2-пропіл-1H-імідазол

Номер CAS: 50995-95-4

Номер EC: 256-902-1

Опис матеріалу

Зовнішній вигляд: кристали від майже білого до жовтого кольору

Чистота: $\geq 98,0 \%$

Температура плавлення: 56,0 - 62,0 °C

Вміст води: $\leq 0,5 \%$

Застосування

IsoQure[®] IM 2PRI використовується як затверджувач в епоксидних системах.

Обробка, зберігання та упаковка

Обробка та використання IsoQure[®] IM 2PRI вимагають належних технічних і професійних знань. Будь ласка, ознайомтеся з паспортом безпеки та дотримуйтеся місцевих норм безпеки.

Необхідно дотримуватися чинних у вашій країні законодавчих вимог, особливо щодо запобігання нещасним випадкам, гігієни праці та патентного права.

IsoQure[®] IM 2PRI слід зберігати в щільно закритих оригінальних контейнерах у прохолодному та сухому місці при температурі нижче 28 °C. За належних умов зберігання він є стабільним протягом мінімум 1 року.

IsoQure[®] IM 2PRI постачається в 25-кілограмових бочках.

Регуляторна інформація

Зареєстровано згідно з регламентом ЄС REACH: ні

TSCA: Внесено до переліку

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]



Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / 9318

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/epoxy/im/isoquire-im-2pri>