



# Isobond<sup>®</sup> DMP-40

## Technical Data Sheet

## Isobond<sup>®</sup> DMP-40

### Характеристика матеріалу

**Хімічна основа:** Аліфатичний ізольований поліізосціанат

**Форма постачання:** Біла рідина

**В'язкість [25 °C]:** приблизно 500 мПа·с

**Значення pH:** 7,0 - 9,0

**Вміст NCO:** 9,0 - 11,0

**Вміст сухої речовини:** 36,0 – 39,0%

**Густина:** 1070 кг/м<sup>3</sup>

### Сфери застосування

Isobond DMP-40 — це ізольований зшивальний агент без спільного розчинника, призначений для поліуретанових лаків і клейів, які наносяться на вироби з ПУ та ПВХ у системах трансферу або прямого покриття. Типове дозування становить від 3 до 7 ч./100 ч. Процес розблокування зшивальника відбувається при температурі вище 120 °C. Isobond DMP підвищує стійкість до гідролізу, тепла та розчинників.

### Поводження, зберігання та пакування

**Термін придатності:** 12 місяців із моменту постачання в закритих контейнерах.

Продукт є стабільним протягом щонайменше одного року за умови зберігання в герметичній оригінальній тарі при температурі від +5 °C до +30 °C без впливу прямих сонячних променів. Чутливий до замерзання. Перед використанням ретельно перемішати.

### Нормативна інформація

Зареєстровано згідно з регламентом EU REACH: не застосовується

## Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

## Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / 50cb

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/textile/isobond-dmp>