



Isopret PS-AP

Technical Data Sheet

Isopret PS-AP

Визначення матеріалу

Вміст сухих речовин: 30% ±1

В'язкість: 30-150 cps

pH: 6-8

Іонність: неіоногенний

Типові властивості плівки

M100: 0,2 МПа

Міцність на розрив: 1 МПа

Подовження при розриві: 600%

Застосування

Isopret PS-AP повністю змішується з водою. Застосування здійснюється методом промочного прасування у розчинах концентрацією 20–100 г/л. Фіксація та зшивання полімеру досягаються шляхом сушіння при температурі 150 °C протягом 2-3 хвилин.

При обробці «Easy Care» він може замінювати частину реактивних смол, таких як DMDHEU, зберігаючи антизминуватий ефект і захищаючи бавовняні тканини від зниження міцності на розрив, спричиненого смолами DMDHEU. Також демонструє дуже хороші результати при антипілінговій обробці, забезпечуючи ширший діапазон ефективності порівняно зі звичайними уретановими смолами проти катышків.

Зберігання

Оптимальний діапазон температур зберігання та експлуатації становить від +5 °C

до +30 °C. Продукт повинен бути захищений від впливу високих температур і заморозки для підтримання його стабільності. Тару не допускається повертати на склад після її відкриття. За належних умов зберігання Isopret PS-AP залишається стабільним протягом щонайменше 12 місяців після відвантаження зі нашого складу.

Упаковка

Isopret PS-AP доступний в ICK [IBC] об'ємом 1000 кг та бочках по 210 кг. Мінімальне замовлення складає 2 палети по 8 бочок або 1 ICK.

Регуляторна інформація

Реєстрація в ЄС (REACH): не застосовується

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

Застереження / Умови

Revision: 2026-06-29 / 92b4

Ми прагнемо бути точними в усій нашій документації. Однак будь-яка інформація чи порада надається нами добросовісно, без гарантій чи необмежених зобов'язань щодо придатності для певного застосування. Ми продаємо продукцію виключно кваліфікованим промисловим користувачам. Відповідальність за ретельне вивчення та безперервне тестування продукту та його процедур застосування покладається на користувача. Використання наших продуктів і даних вимагає ретельності та обережності, і здійснюється виключно на відповідальність користувача. Група Kautschuk не приймає жодної відповідальності за завдані збитки. Дійють наші загальні Загальні умови.

Вказані строки зберігання та гарантійного терміну придатності є мінімальними гарантованими значеннями для періоду, що починається з дня відправлення. Після закінчення цього періоду продукт потребує додаткового

тестування контролю якості, але може все ще відповідати специфікаціям. Для отримання додаткової інформації зверніться до нашої Політики гарантійного терміну придатності.

Щодо оновлень інформації про продукцію, будь ласка, регулярно перевіряйте цю веб-сторінку:

<https://kautschuk.com/products/textile/isopret-ps-ap>